

Technical Sheet

Feldespató / Feldspar VGL200S

XRF Chemical Analysis Análisis químicos XRF

Oxides / Oxidos	%
SiO ₂	68.7
Al ₂ O ₃	18.00
Fe ₂ O ₃	0.30
TiO ₂	0.07
CaO	0.43
MgO	<0.05
K ₂ O	5.57
Na ₂ O	6.52
L.o.I.	0.30

Mineralogy / Mineralogía

	%
Na-K Feldspar / Na-K Feldespató	78
Quartz / Cuarzo	21
Others / Otros	1

Grainsize Distribution Distribución Granulométrica

Fraction / Fracción	75 µm
Retained on 75 µm sieve Retenido en tamiz de 75 µm	<2.2 %

Other Characteristics Otras Características

Moisture / Humedad	0.1 % max
Hardness / Dureza (mohs)	6
pH	6.5 - 7

Product Description:

Ventilated Na-K feldspar for ceramic applications (sanitaryware body). Available packages: big-bags, bulk. Production site: planta de Tlaxcala.

Descripción Producto:

Na-K Feldespató ventilado para producción de ceramicos ("sanitaryware body"). Disponible en jumbo bags de 1000 Kg y bulk. Sitio de producción : planta de Tlaxcala



Forwarding Address c/o: Dirección en Italia:

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l.

Piazza Martiri della Libertà n. 4; 28100, NOVARA (ITALY)
Tel. 0039/0321/39025 - Fax: 0039/0321/391 e-mail: info@min-ind.it

