

MEXICAN SILICATES SA de CV

Plant:
Km 23+680 Calle Ferrocarril n° 35
Tlaxcala,Tlax.,Mexico
Tel/Fax: (246) 4619788 and 4619573

Yopalcoatl, La Magdalena Tlalteulco
C.P.: 90830
E-mail: infoms@mexicansilicates.com



Technical Sheet

Feldespato / Feldspar VGL200S

XRF Chemical Analysis

Análisis químicos XRF

Oxides / Oxidos	%
SiO ₂	68.7
Al ₂ O ₃	18.00
Fe ₂ O ₃	0.30
TiO ₂	0.07
CaO	0.43
MgO	<0.05
K ₂ O	5.57
Na ₂ O	6.52
L.o.I.	0.30

Mineralogy / Mineralogía

Na-K Feldspar / Na-K Feldespato	%
Quartz / Cuarzo	21
Others / Otros	1

Grainsize Distribution

Distribución Granulométrica

Fraction / Fracción	75 µm
Retained on 75 µm sieve Retenido en tamiz de 75 µm	<2.2 %

Other Characteristics

Otras Características

Moisture / Humedad	0.1 % max
Hardness / Dureza (mohs)	6
pH	6.5 - 7

Product Description:

Ventilated Na-K feldspar for ceramic applications (sanitaryware body). Available packages: big-bags, bulk. Production site: planta de Tlaxcala.

Descripción Producto:

Na-K Feldespato ventilado para producción de cerámicos ("sanitaryware body"). Disponible en jumbo bags de 1000 Kg y bulk. Sitio de producción : planta de Tlaxcala



Forwarding Address c/o: Dirección en Italia:

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l.

Piazza Martiri della Libertà n. 4; 28100, NOVARA (ITALY)
Tel. 0039/0321/377600 - Fax: 0039/0321/391874 e-mail: info@min-ind.it

